

Uji Sifat Fisik Cat Tembok

by Ian Yulianti

Submission date: 10-Apr-2023 06:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2059871684

File name: 2019_Uji_Sifat_Fisik_Cat_Tembok.pdf (303.53K)

Word count: 2549

Character count: 15105



Uji Sifat Fisik Cat Tembok yang Memanfaatkan pigmen warna Alami dari Daun Jati

Suhardi Effendy^{1*}, Agus Yulianto² dan Ian Yulianti³
*e-mail: ardifendy@gmail.com

^{1,2,3}Program Studi Magister Pendidikan Fisika,
Program Pascasarjana,
Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the physical properties of wall paint by utilizing teak leaf extract containing carotenoids as natural dyes. Exploration of teak leaf extract is done by boiling teak leaves using 350 ml of water until boiling and filtering with screen mash T100. As an adhesive used 75 grams of tapioca flour and quicklime mixture with a composition ratio of 1: 3, 1: 1 and 3: 1. The solvents used are aquades and fillers are white cement and PVAc glue. In this study the process of making paint is done by mixing all ingredients from pigments, adhesives, and solvents until homogeneous. Testing of the physical properties of paint, carried out through the test density, viscosity, and adhesion. The results of this study indicate that the composition of the most optimum paint formulation is found in the variation of adhesive with a ratio of 3: 1 which results in a density value of 1.26 gr / ml, viscosity 0.26 poise and adhesion power of 95%.

Keywords: density test, viscosity, teak leaves and wall paint

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini mengetahui sifat fisik cat tembok dengan memanfaatkan ekstrak daun jati yang mengandung karotenoid sebagai pewarna alami. Eksplorasi ekstrak daun jati dilakukan dengan merebus daun jati menggunakan air 350 ml sampai mendidih dan disaring dengan screen mash T100. Sebagai perekatnya digunakan campuran tepung tapioka dan kapur tohor sebanyak 75 gram dengan perbandingan komposisi 1:3, 1:1 dan 3:1. Pelarut yang digunakan aquades dan bahan pengisi adalah semen putih dan lem PVAc. Pada penelitian ini proses pembuatan cat dilakukan dengan mencampurkan seluruh bahan dari pigmen, perekat, dan pelarut sampai homogen. Pengujian sifat fisik cat, dilakukan melalui uji densitas, viskositas, dan daya rekat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi formulasi cat yang paling optimum terdapat pada variasi perekat dengan perbandingan 3:1 yang menghasilkan nilai densitas 1,26 gr/ml, viskositas 0,26 poise dan daya rekat 95%.

Kata Kunci: uji densitas, viskositas, daun jati dan cat tembok

PENDAHULUAN

Pigmen atau zat warna sering digunakan sebagai bahan tambahan pada produk pangan dan tekstil karena dapat memperbaiki tampilan warna (Yuliani, A dan Ferlina, F., 2005). Pewarna alami

masih dapat dipakai dengan mengombinasikan zat warna sintetis misalnya, setelah diwarnai dengan zat warna alam hasilnya digabung dengan



garam-garam pembangkit atau pengerjaan dengan logam(Siregar,2016).

Zat warna alami dapat diperoleh dari tanaman atau hewan. Warna alami ini meliputi pigmen yang terdapat dalam bahan atau terbentuk melalui proses pemanasan, penyimpanan atau perlakuan tertentu. Zat pewarna alami kini telah banyak digantikan oleh pewarna sintetis karena zat pewarna alami dipandang kurang stabil dan mudah mengalami perubahan baik fisik maupun kimiawi (Hidayati, R dan Marfu'ah, T. W., 2004).

15 Daun jati mengandung karotenoid yang berperan penting dalam pewarnaan (Hidayat, N., dan Saati, E. A. 2006). Pada industri pembuatan kain tenun ikat, pewarnaan batik dan makanan, pemanfaatan pewarna alami lebih disukai dibandingkan pewarna sintetis karena dapat memberikan ciri khas tersendiri [5].

Cat merupakan salah satu produk industri yang cukup penting saat ini yang digunakan untuk melapisi permukaan bahan sehingga permukaan tersebut menjadi lebih indah atau bernilai tinggi. Cat didefinisikan sebagai suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah, memperkuat atau melindungi bahan tersebut. Pelekatan cat kepermukaan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya diusapkan, dilumurkan, dikuaskan atau disemprotkan (Ati, 2006). Komponen utama dalam sebuah cat adalah perekat (*binder*), pigmen, pelarut (*solvent*) dan bahan tambahan (*additive*) (Fachry, 2013).

Penggunaan pewarna alami dinilai lebih aman dibandingkan dengan pewarna sintesis, karna zat warna sintetis mengandung gugus azo yang sifat aromatiknya diduga keras menyebabkan penyakit kanker kulit (karsinogenik) dan kurang ramah lingkungan. Zat warna alam bersifat non karsinogenik dan memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan zat warna sintetis, diantaranya adalah (a) intensitas warna terhadap

kornea mata terasa sangat menyejukan hingga dapat menyehatkan mata; (b) warna yang dihasilkan cenderung mengarah ke warna yang lembut dan warna yang berasal dari zat alam tidak dapat dicapai oleh zat warna sintetis; (c) zat warna alam mengandung antioksidan sehingga nyaman dan aman jika dipakai oleh manusia; dan (d) prosesnya ramah lingkungan(Siregar,2016).

Penelitian tentang pembuatan cat tembok yang menggunakan pewarna alam dengan bahan dasar tanaman kunyit telah dilakukan dengan proses ekstraksi menggunakan konsentrasi etanol 40%, 60% dan 80%. Cat yang dihasilkan memiliki ketahanan warna yang baik terhadap suhu dan memenuhi standar mutu cat tembok (Fachry, 2013). Penelitian tentang pemanfaatan daun jati sebagai zat warna telah banyak dilakukan. Sebagai contoh (Diyah, B. S. D., Susinggih, W., dan Danang, P., 2015), melakukan penelitian tentang bagaimana Pengaruh Konsentrasi dan Jenis Bahan Fiksasi dalam Pemanfaatan Daun Jati (*Tectona grandis Linn.f*) sebagai Bahan Pewarna Alami Batik, dan (Rosyida, A dan Didik, A. W., 2014), melakukan penelitian tentang Pemanfaatan Daun Jati Muda untuk Pewarnaan Kain Kapas pada Suhu Kamar serta (Zulfa, L.,Sri K., dan Mas'ud E., 2014) yang melakukan penelitian tentang Ekstraksi Pewarna Alami dari Daun Jati (*Tectona Grandis*) (Kajian Konsentrasi Asam Sitrat dan Lama Ekstraksi) dan Analisa Tekno-Ekonomi Skala Laboratorium.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sifat fisik cat tembok dengan memanfaatkan ekstrak daun jati yang mengandung karotenoid sebagai pewarna alami, sehingga menambah nilai jual pada daun jati dan mejadi bahan yang lebih berguna.

BAHAN DAN METODE

Eksperimen pada penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika Kemagnetan Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca digital, kassa penyaring screen mash T100, gelas ukur, viskometer ostwald, stopwatch, gunting, sendok, papan triplek, dan lakban atau selotip. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Daun Jati, Tepung Tapioka, Kapur Tohor, Lem PVAC Putih, Semen Putih dan minyak Pinus.

Proses Ekstraksi

Proses ekstraksi diawali dengan mengidentifikasi karakter pewarna alami yang digunakan, sehingga dapat menentukan langkah dalam melakukan proses ekstraksi tersebut (Senthilkumar, dkk., 2015). Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran. Hal yang sangat penting memahami penerapan pewarna alami dan mengidentifikasi kemungkinan metode ekstraksi yang digunakan, karena akan menghasilkan ekstraksi pewarna yang maksimal (Tassew A., dan Zenebesh T., 2014).

Proses ekstraksi untuk mengeksplorasi zat warna alam yang terdapat di dalam daun jati dilakukan dengan cara membersihkan dan memotong 200 gram daun jati dengan ukuran kecil, ditumbuk tetapi tidak sampai halus kemudian di masukkan dalam panci yang telah berisi pelarut air sebanyak 350 ml. Setelah itu rebus bahan hingga air berubah warna dan volume air menjadi $\frac{1}{4}$ dari volume awal. Menyaring dengan kassa *screen mash* T100 untuk memisahkan larutan dengan sisa bahan. Tunggu dingin larutan siap untuk digunakan.


Pembuatan cat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perekat (*binder*) dari campuran tepung tapioka dan kapur tohor dengan perbandingan 1:3 yaitu, tepung tapioka 18,75 gram dan kapur tohor 56,25 gram. Proses selanjutnya, sambil terus diaduk campurkan secara berurutan bahan-bahan yang lain lem PVAc putih 20 gram, semen putih 20 gram, larutan pigmen 90 ml dan minyak pinus 10 ml. Ulangi langkah-langkah di atas untuk sampel yang lain dengan perbandingan perekat tepung tapioka dan kapur tohor 1:1 yaitu, tepung tapioka 37,5 gram dan kapur tohor 37,5 gram dan perbandingan perekat 3:1 yaitu, tepung tapioka 56,25 gram dan kapur tohor 18,75 gram.

Uji Densitas (Anonimous, 2009)

Pengujian densitas dilakukan dengan melakukan perhitungan antara masa/volume dari larutan yang akan diukur. Sampel yang telah dibuat diukur massa dan volumenya untuk mendapatkan nilai densitasnya.

Uji Viskositas dengan viskometer Ostwald

Metode ini ditentukan berdasarkan hukum Poisseulle menggunakan alat viskometer oswaltd. Penetapannya dilakukan dengan jalan mengukur waktu yang diperlukan untuk mengalirkan cairan dalam pipa kapiler dari a ke b. Cairan kemudian dihisap degan pompa kedalam pipa sampai diatas tanda a. Cairan dibiarkan mengalir kebawah dan waktu yang diperlukan dari a ke b dicatat menggunakan *stopwatch*.



Gambar 1 viskometer Ostwald

Perhitungan nilai viskositas larutan dihitung dengan persamaan poisseulle.

$$\frac{\eta^o}{\eta} = \frac{\rho^o \cdot t_o}{\rho \cdot t}$$

Keterangan :

- η^o = Viskositas cairan pembanding (poise).
- η = Viskositas cairan sampel (poise)
- ρ^o = Densitas cairan pembanding (gram/ml).
- ρ = Densitas cairan sampel (gram/ml).
- t_o = Waktu aliran cairan pembanding (detik).
- t = Waktu aliran cairan sampel (detik).

Uji Daya Rekat (ASTM, 1991)

Pengujian terhadap daya rekat suatu cat dilakukan dengan metode cross cut tape test. Uji daya rekat memakai lempeng uji sebuah triplek yang berukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm. Langkah pengujian yaitu, 1) siapkan Triplek dengan panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm, 2) lapisi permukaan triplek dengan cat yang telah dibuat, 3) bagi bagian triplek tersebut menjadi 100 bagian dengan menggunakan cutter dengan luas masing-masing 0,01 cm², 3) lekatkan bagian-bagian tersebut dengan pita perekat kemudian melepaskannya kembali setelah kering. Ukur ketahanan


rekat berdasarkan jumlah bagian cat yang masih menempel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian sifat fisik dapat dilakukan setelah pembuatan cat tembok dengan memanfaatkan pigmen warna pada daun jati telah dilakukan dengan cara dihomogenisasi. Rerata kadar karotenoid ekstrak pewarna alami daun jati muda berkisar antara 44,24380 - 88,72259 mg/100g [10].

Pengaruh kualitas cat terhadap densitas

Densitas suatu cat ditentukan oleh komponen-komponen penyusun yang ada di dalam cat. Penentuan densitas masing-masing sampel berpengaruh pada hiding power atau daya tutup cat pada saat diaplikasikan pada media. Komposisi yang tepat dari bahan pengikat, pewarna, dan pengering serta pengisi merupakan komponen yang dapat meningkatkan densitas suatu cat. Pelarut dan pengencer selain berfungsi mengatur kekentalan juga memiliki fungsi untuk menurunkan bobot jenis. Semakin kecil bobot jenis suatu larutan, maka akan makin baik pula larutan tersebut dapat diaplikasikan sebagai cat. Besarnya densitas yang dihasilkan pada penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.




Gambar 2. Hubungan antara perbandingan bobot tepung tapioka dengan kapur tohor terhadap densitas cat.

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa nilai densitas paling tinggi terdapat pada sampel 1 dengan komposisi perekat tepung tapioka dan kapur tohor dengan perbandingan sebesar 1:3. Semakin tinggi konsentrasi larutan kapur tohor, maka semakin tinggi pula padatan yang terkandung dan menyebabkan naiknya densitas cat (Talbert,2008).

Padatan total cat akan berpengaruh terhadap densitas cat dan konsistensi dari film yang dihasilkan setelah diaplikasikan pada suatu permukaan. Semakin besar jumlah padatan total cat, maka semakin besar pula densitas cat secara keseluruhan. Bahan-bahan yang merupakan bahan padat adalah binder, lem PVAc dan bahan pengisi (filler). Densitas yang baik untuk kualitas cat adalah 1,2 gr/ml (Anonimous, 2009).

Viskositas cat

Cat dapat diaplikasikan dengan mudah jika memiliki kekentalan yang baik. Kekentalan merupakan salah satu parameter mutu cat yang dapat ditentukan secara visual. Besarnya viskositas yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Hubungan antara perbandingan bobot tepung tapioka dengan kapur tohor terhadap viskositas cat.

Pada gambar 3 dapat dianalisa bahwa semakin tinggi kadar tepung tapioka maka akan menghasilkan nilai viskositas yang semakin tinggi. Hal ini

dapat terjadi karena sifat dari tepung tapioka yaitu mudah larut dalam air kemudian mengembang membentuk pasta sehingga meningkatkan nilai kekentalan. Hal ini berbanding terbalik dengan penggunaan kapur tohor, semakin meningkatnya penggunaan kapur tohor maka kekentalan cat akan semakin menurun. Nilai tertinggi yang di peroleh pada pengujian viskositas adalah 0,25 poise dan nilai terandahnya 0,12 poise.

Daya rekat

Daya rekat ialah kemampuan suatu cat tersebut dalam melekat pada suatu substrat/bidang yang dilapisi cat. Besarnya daya rekat yang dihasilkan pada penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Hubungan antara perbandingan bobot tepung tapioka dengan kapur tohor terhadap daya rekat cat.

Pada gambar 4 dapat diamati hubungan daya rekat cat terhadap komposisi tepung tapioka dengan kapur tohor, pembuatan cat tembok dengan daun jati sebagai pigmen warna ini menghasilkan daya rekat yang paling optimal pada komposisi perbandingan tepung tapioka dan kapur tohor sebesar 3:1 yaitu larutan dengan kandungan tepung tapioka paling banyak. Tepung tapioka mengandung senyawa amilopektin yang mempunyai sifat yang lengket. Sehingga, semakin banyaknya kandungan tepung tapioka maka akan semakin tinggi daya rekat cat tersebut. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kapur tohor,

semakin meningkatnya kapur tohor yang digunakan maka daya rekat cat juga akan semakin menurun. Nilai daya rekat optimal diperoleh 95% dan nilai daya rekat terendah diperoleh 74%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sifat fisik cat tembok berbahan dasar pigmen alami memiliki kualitas yang baik. Hasil pengujian nilai densitas, viskositas dan daya rekat cat yang paling optimal terdapat pada variasi perbandingan tepung tapioka dan kapur tohor sebesar 3:1 dengan nilai densitas 1,26 gr/ml, viskositas 0,26 poise dan daya rekat 95 % yang sesuai dengan SNI 3564-2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuliani, A dan Ferlina, F. (2005). *Pembuatan Ekstrak Zat Warna Alami Tekstil dari Kunyit*(Tesis, Universitas Negeri Surakarta).
- Siregar, A.H. (2016). Pembuatan Zat Warna Alam Dari Tumbuhan Berasal Dari Daun. *Jurnal Bina Teknika*, 12(1), 103-110.
- Hidayati, R dan Marfu'ah, T. W. (2004). *Pembuatan Ekstrak Zat Warna Alami Tekstil dari Pinang*(Tesis, Universitas Negeri Surakarta).
- Hidayat, N., dan Saati, E. A. (2006). *Membuat Pewarna Alami*. Penerbit Trubus Agrisarana, Surabaya.
- Ati, N. H. (2006). Komposisi dan Kandungan Pigmen Pewarna Alami Kain Tenun Ikat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timor. *Indo. J. Chem.* 6(3), 325-331.
- Rahman, A. (2014). Studi Pembuatan Cat Tembok Emulsi dengan Menggunakan Kapur sebagai Bahan Pengisi, *Jurnal Rekayasa Kimia dan Industri*10(2), 63-69.
- Fachry, A.R. (2013). Ekstraksi Senyawa Kurkuminoid dari Kunyit (Curcuma Longa Linn) sebagai Zat Pewarna Kuning pada Proses Pembuatan Cat (Skripsi, Universitas Sriwijaya).
- Diyah, B. S. D., Susinggih, W., dan Danang, P. (2015). Pengaruh Konsentrasi dan Jenis Bahan Fiksasi dalam Pemanfaatan Daun Jati (Tectona grandis Linn.f) sebagai Bahan Pewarna Alami Batik, *Prosiding Seminar Agroindustri dan Lokakarya Nasional FKPT-TPI*, 117-121.
- Rosyida, A dan Didik, A. W., (2014). Pemanfaatan Daun Jati Muda untuk Pewarnaan Kain Kapas pada Suhu Kamar, *Arena Tekstil*, 29(2), 115-124.
- Zulfa, L., Sri K., dan Mas'ud E.(2014). Ekstraksi Pewarna Alami dari Daun Jati (Tectona Grandis) (Kajian Konsentrasi Asam Sitrat dan Lama Ekstraksi) dan Analisa Tekno-Ekonomi Skala Laboratorium, *Jurnal Industria*, 3(1) 62 – 72.
- Senthilkumar R. P., V. Bhuvaneshwari, S. Sathiyavimal, R. Amsaveni, M. Kalaiselvi, dan Malayaman V.(2015). Natural Colours from Dyeing Plants for Textiles, *International Journal of Biosciences and Nanosciences*, 2(7), 160-174.
- Tassew A., dan Zenebesh T. (2014). Application of Natural Dyes on Textile: A Review, *International Journal of Research-Granthaalayah*, 1(2), 61-68.
- Anonimous. (2009). Standar Nasional Indonesia SNI 3564:2009, Cat Tembok Emulsi, Dewan Standardisasi Nasional.
- ASTM. (1991). *Annual Book of ASTM Standards. Paints, Related Coatigs, and Aromatics*, Volume 06.01. Paint- Test for formulated

Products and Applied Coatings,
American Society For Testing
Materials. Philadelphia.

Talbert, R. (2008). *Paint Technology Handbook*. New York : CRC Press.



Uji Sifat Fisik Cat Tembok

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Arini Syarifah, Azhara Regita Vegy Miranda, Arif Budiman. "Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Krim Ekstrak Daun Jati (*Tectona grandis* L.) Sebagai Pewarna Rambut", *Jurnal Farmasi Indonesia*, 2020
Publication 1%
 - 2 Submitted to President University
Student Paper 1%
 - 3 Tasya Nabilla Septiandini, . Muflihati. "EKSTRAK BUAH BAKAU *Rhizophora mucronata* Lamk SEBAGAI PEWARNA ALAMI PADA KAIN KATUN", *Jurnal TENGGAWANG*, 2019
Publication 1%
 - 4 Tintu Jose Manicketh, Mannancheril Sebastian Francis. " Extraction of natural colorants from , and for textile coloration ", *International Journal of Clothing Science and Technology*, 2020
Publication 1%
-

5

W Nuriana, M Winarni, Suryono. "Utilization of Sap from Part of Kepok Banana Tree (*Musa Mucuninata Balbisianacolla*) with Variation of Extraction Solutions as Textile Dyes", *Journal of Physics: Conference Series*, 2019

Publication

1 %

6

Yahdian Rasyadi. "FORMULASI SEDIAAN KUMUR DARI EKSTRAK DAUN SUKUN *Artocarpus altilis* (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg", *CHEMPUBLISH JOURNAL*, 2018

Publication

1 %

7

Gun Nanda Tian Purnama, Sawarni Hasibuan, Zulfa Fitri Ikatrinasari. "Developing green manufacturing indicators for the decorative paint industry: A case study of Indonesia", *AIP Publishing*, 2020

Publication

1 %

8

Suchin Ramadhan, Achmad Ramadhan, Abd Hakim Laenggeng, I Nengah Kundera. "Pengaruh Kombinasi Ekstrak Daun Pare (*Momordica charantia* L.) dan Kunyit (*Curcuma longa*) Terhadap Kadar Kreatinin Pada Tikus (*Rattus norvegicus*) yang Diinduksi CCl₄", *Journal of Biology Science and Education*, 2022

Publication

1 %

9

Submitted to UIN Walisongo

Student Paper

1 %

10

Submitted to Kwame Nkrumah University of
Science and Technology

Student Paper

1 %

11

Winda Lita Theresia Porajouw, Joachim Noch
Karel Dumais, Yolanda Pinky Ivanna Rori.
"ANALISIS KEUNTUNGAN USAHA TEMPE
SUMARKO DI KELURAHAN TELING ATAS
KECAMATAN WANEA KOTA MANADO", AGRI-
SOSIOEKONOMI, 2019

Publication

1 %

12

Saida I. Suradji, Ahmad Najib, Aktsar Roskiana
Ahmad. "STUDI KOMPARASI KADAR
FLAVONOID TOTAL PADA BUNGA ROSELLA
MERAH (*Hibiscus sabdariffa* L.) ASAL
KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR", Jurnal Fitofarmaka
Indonesia, 2016

Publication

<1 %

13

Wawan Trisnadi Putra, Sudarmo Sudarno.
"Pengaruh Jenis Busi Terhadap Konsumsi
Bahan Bakar Dan Emisi Gas Buang Pada
Sepeda Motor Honda Revo Fit 110 cc", Turbo :
Jurnal Program Studi Teknik Mesin, 2017

Publication

<1 %

14

Nenengsih Verawati, Nur Aida, Assrorudin
Assrorudin, Andre Wijayanto. "Pengaruh
Konsentrasi Agar-Agar Terhadap Karakteristik

<1 %

Kimia dan Sensori Permen Jelly Buah Mangga Kweni (*Mangifera odorata* Griff)", AGRITEKNO: Jurnal Teknologi Pertanian, 2020

Publication

15

RIDHO ASRA, Rusdi Rusdi, Riri Nofrianti. "Physicochemical Study of Mangosteen (*Garcinia mangostana* L.) peel Extract as Coloring Agent in Tablet Formulation", Journal of Pharmaceutical And Sciences, 2020

Publication

<1 %

16

Vianros Ana Ate, Yanti Daud, Alan Ch Sabuna. "Pemanfaatan Tumbuhan Dalam Proses Pewarnaan Kain Tenun Ikat Di Desa Harona Kalla Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat", Indigenous Biologi : Jurnal Pendidikan dan Sains Biologi, 2021

Publication

<1 %

17

Adisty Maulina Putri, Hermin Istiasih, Rachmad Santoso. "Rancang Bangun Mesin Penyemprot Cat Dinding Menggunakan Dinamo DC", Nusantara of Engineering (NOE), 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 4 words

Exclude bibliography On

Uji Sifat Fisik Cat Tembok

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
